



# KÖSTER Z1

Ficha Técnica / Número do Artigo C 155 001

Editado: AM-04-15

## Revestimento de proteção contra corrosão mineral modificado com polímeros.

### Características

O KÖSTER Betomor Z 1 é uma pasta especial modificada com polímero para proteção contra a corrosão mineral de reforços de aço. O KÖSTER Betomor Z 1 é pigmentado em cinza e permite um controle visual da aplicação.

KÖSTER NB 1 Escova para pastosos

Número do artigo W 913 00  
1

### Dados Técnicos

Cor	Cinza
Densidade	1.35 g / cm <sup>3</sup>
Vida útil (20°C)	60 min.

### Campos de aplicação

Proteção contra corrosão para reforços de aço dos quais a corrosão foi removida em conjunto com os produtos de restauração KÖSTER Betomor.

### Substrato

Os reforços de aço devem ser limpos com o grau Sa 2 ½.

### Aplicação

O KÖSTER Betomor Z 1 é misturado com água potável limpa (numa proporção de mistura em peso de 2 partes de KÖSTER Betomor Z1 para 1 parte de água) até obter uma consistência cremosa. É aplicado com uma escova nos reforços de aço preparados. O concreto adjacente pode ser repintado em aprox. 2 cm. A próxima camada de um produto de restauração mineral KÖSTER Betomor pode ser aplicada sobre o KÖSTER Betomor Z1 após aprox. 60 minutos de tempo de cura. Durante este período de cura, o KÖSTER Betomor Z1 deve ser protegido da exposição à luz solar forte.

### Consumo

Aprox. 800 g / m<sup>2</sup> (por camada)

### Limpeza

Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

### Embalagem

C 155 001 1 kg lata

### Armazenamento

Armazene o material em um ambiente seco. Em embalagens seladas originalmente, o material pode ser armazenado por um período mínimo de 12 meses.

### Segurança

Usar equipamento de proteção adequado.

### Produtos relacionados

KÖSTER Z2	Número do artigo C 255 00 1
KÖSTER Repair Mortar NC	Número do artigo C 535 02 5

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

**KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Ed. Santis - Sala 14 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • Tel. +55 (19) 982.759.992 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com ou g.certo@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com**