



# KÖSTER TPO Cleaner

Ficha Técnica / Número do Artigo RT 105 002

Editado: 19/08/2025

## Limpador para KÖSTER TPO - Membranas de Cobertura

### Características

Limpador para preparar a área de costura das membranas de cobertura KÖSTER TPO em caso de sujeira pesada ou após intempéries.

### Dados Técnicos

Material	Mistura de solventes à base de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos
Cor	incolor
Temperatura mínima de processamento	> + 5 °C
Ponto de inflamação	- 20 °C
Ponto de ebulição	+ 69 °C
Densidade	0.7 g / cm <sup>3</sup>
Tempo de evaporação (a + 15 °C)	aprox. 5 minutos
Durabilidade mínima	24 meses

### Campos de aplicação

Limpador para a área de costura de KÖSTER TPO - Membranas de Cobertura

### Aplicação

O Limpador KÖSTER TPO é aplicado com um pano de limpeza sobre toda a superfície da área suja e, em seguida, seco. Em caso de sujeira intensa, limpe com um pano limpo. Antes de soldar as membranas de cobertura, o limpador deve evaporar completamente.

A aplicação das Membranas de Impermeabilização e Cobertura KÖSTER TPO é realizada de acordo com as instruções de instalação e o manual técnico da KÖSTER BAUCHEMIE AG.

### Consumo

aprox. 0,01 - 0,03 l por m

### Embalagem

RT 105 002 2.5 l jerrycan

### Armazenamento

Conservar em local fechado e fresco. Fechar bem a embalagem após o uso. Não superaquecer!

### Segurança

Observe a Ficha de Dados de Segurança KÖSTER!

Comportamento em caso de incêndio: altamente inflamável

Risco à saúde: irritante

Observe todas as regulamentações locais, federais e estaduais ao processar o material.

### Produtos relacionados

KÖSTER TPO Cleaning Tissue Número do artigo RT 105 003

KÖSTER TPO Pro Número do artigo RT 815 150 Pro W

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

**KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com**