



KÖSTER Superfleece

Tecido de reforço de poliéster de alta resistência para produtos de impermeabilização líquidos

Características

O KÖSTER Superfleece é um tecido de poliéster de alta resistência, adequado para uso com produtos impermeabilizantes líquidos para reforço em cantos, áreas propensas a rachaduras e para conectar calhas, valas e detalhes personalizados semelhantes. É especialmente utilizado para formar chanfros, reparar rachaduras, reforçar penetrações e calhas de ventilação.

O KÖSTER Superfleece cura absorvendo seus produtos impermeabilizantes líquidos e formando uma camada de alta resistência, à prova de rupturas, com propriedades de ponte de rachaduras. Para uso com produtos impermeabilizantes líquidos, como KÖSTER MS-Flexfolie, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE Liquid Film e KÖSTER BD 50.

Vantagens:

- Altamente flexível
- Tecido leve; facilmente maleável
- Hidrofílico; boa aderência ao produto impermeabilizante
- Versátil; uso com múltiplos sistemas de impermeabilização líquida
- Para uso em áreas molhadas, varandas, terraços, telhados, juntas de piso e parede, cantos, bordas, rachaduras, calhas, ravinas e outros detalhes

Dados Técnicos

Largura	10 cm
Comprimento	50 m rolo
Espessura do tecido	0.8 - 1.0 mm
Peso	110 g / m ²
Cor	branca
Força de tensão	150 N / 5 cm
Alongamento ate a ruptura	aprox. 90%
Força de rasgo	20 N
Resistência à tração lateral	≥ 110N/50 mm
Resistência à tração reta	≥ 110N/50 mm

Campos de aplicação

O KÖSTER Superfleece permite a impermeabilização e o reforço homogêneos de juntas de construção em áreas úmidas, varandas, terraços e também em transições de pontes em junções de paredes e pisos. O KÖSTER Superfleece é usado para reforçar áreas propensas a fissuras e para conectar calhas, ralos e detalhes personalizados semelhantes.

O KÖSTER Superfleece absorve os materiais aplicados, formando uma camada resistente à tração com propriedades de ponte de fissuras. O KÖSTER Superfleece é usado em conjunto com o KÖSTER 21, o KÖSTER MS Flexfolie, o KÖSTER NB Elastic Grey, o KÖSTER Deuxan 2C, o KÖSTER Bikuthan 2C, o KÖSTER Dachflex, o KÖSTER KBE Liquid Foil e o KÖSTER BD 50.

Substrato

O substrato deve estar seco, isento de nata de cimento, óleos e

gorduras. Partes soltas e com aderência inibitória, bem como saliências, devem ser removidas. O substrato deve estar firme e sólido e devidamente preparado para a aplicação do sistema de impermeabilização. Rachaduras maiores que 3 mm devem ser preenchidas previamente com KÖSTER MS Joint Sealant ou KÖSTER Joint Sealant FS.

Aplicação

Aplique o impermeabilizante líquido com 1 mm de espessura nas áreas críticas do substrato. Incorpore o KÖSTER Superfleece centralizado sobre o impermeabilizante recém-aplicado, pressionando o tecido para garantir o contato total da área e evitar a formação de bolhas ou vincos.

Após um período de espera de 30 a 60 minutos, dependendo do impermeabilizante a ser aplicado e das condições do local, aplique uma segunda demão do impermeabilizante líquido sobre o KÖSTER Superfleece, garantindo uma cobertura total do tecido.

Corte o tecido em formas para criar o reforço nos cantos internos e externos. Ao trabalhar em juntas parede/piso e parede/parede, certifique-se de uma sobreposição mínima de 5 cm.

Finalize a aplicação aplicando o impermeabilizante de superfície, sobrepondo as áreas críticas trabalhadas anteriormente. Aplique o impermeabilizante em, no mínimo, 2 camadas, sobrepondo as áreas críticas previamente reforçadas com o KÖSTER Superfleece.

Consumo

1 m por m linear
Garanta uma sobreposição de min.5 cm.

Embalagem

W 412 010 50 m roll, width 10 cm
W 412 030 50 m roll, width 30 cm

Armazenamento

Quando armazenado em ambiente seco e à temperatura ambiente, não há prazo de validade máximo.

Produtos relacionados

KÖSTER BD 50	Número do artigo B 290 01 0
KÖSTER Joint Sealant FS-V	Número do artigo J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H	Número do artigo J 232
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey	Número do artigo J 233
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey	Número do artigo J 234
KÖSTER MS Joint Sealant	Número do artigo J 236
KÖSTER Dachflex	Número do artigo R 260 02 0
KÖSTER MS-Flexfolie	Número do artigo W 200
KÖSTER 21	Número do artigo W 210 02 0
KÖSTER NB Elastic Grey	Número do artigo W 233 03 3
KÖSTER KBE Liquid Film	Número do artigo W 245

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER Bikuthan 2C

Número do artigo W 250 02

8

KÖSTER Deuxan 2C Extratight

Número do artigo W 252 03

2

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com